

ГОСТ 11906—77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ
ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ И ГИПОИДНЫХ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С КРУГОВЫМИ
ЗУБЬЯМИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 7—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ
И ГИПОИДНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИГОСТ
11906—77

Технические условия

Spiral bevel and hypoid gear-shaping cutter heads.
Specifications

ОКП 39 2462

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на цельные и сборные зуборезные головки нормальной и повышенной точности для конических и гипоидных зубчатых колес с круговыми зубьями и резцы к сборным зуборезным головкам.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Головки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Материал и твердость головок должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

| Наименование деталей | Марки материала | Твердость по Роквеллу |
|--|--|-----------------------|
| Цельные головки и резцы сборных головок | Быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265 | 63...66 HRC, |
| | Допускается изготавливать резцы сборных головок номинальным диаметром 250 мм и более сварными | |
| Державки сварных резцов Корпуса сборных головок: | Сталь марки 40X по ГОСТ 4543 | 41...46 HRC, |
| | чистовых — сталь марки 12ХН3А или сталь марки 20ХН2М по ГОСТ 4543 | 57...63 HRC, |
| Кольца опорные черновых головок | Цементировать $h = 0,8-1,2$ мм, кроме резьбовых отверстий | |
| | черновых — сталь марки 40ХН2МА по ГОСТ 4543 | 41...46 HRC, |
| | Допускается изготавливать корпуса черновых головок и чистовых головок нормальной точности из стали марки 40X по ГОСТ 4543 | 41...46 HRC, |
| | или из стали марки ХВГ по ГОСТ 5950 | 41...46 HRC, |
| Клинья и подкладки | Сталь марки 40X по ГОСТ 4543 | 46...51 HRC, |
| | сталь марки ХВГ по ГОСТ 5950 | 51...56 HRC, |
| Клинья и подкладки | Сталь марки X или марки ХВГ по ГОСТ 5950 | 56...61 HRC, |
| | Допускается изготавливать в черновых головках и чистовых головках нормальной точности клинья и подкладки из стали марок У7, У8, У9, У10 по ГОСТ 1435 и из стали марки 40X по ГОСТ 4543 | 46...51 HRC, |
| | или из порошковой стали | 41...51 HRC, |

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1977
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

| Наименование деталей | Марки материала | Твердость по Роквеллу |
|--|---|----------------------------|
| Винты крепежные, центральные, регулировочные | Сталь марки 35ХГСА или марки 40ХН2МА по ГОСТ 4543 | 37...42 HRC _с , |
| | Допускается изготавливать к головкам нормальной и повышенной точности винты из сталей марок 40Х, 38ХС, 38ХГС по ГОСТ 4543 | 37...42 HRC _с , |
| Остальные винты, шайбы и планки | Сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74 | 37...42 HRC _с , |

Примечание. Класс прочности винтов — по ГОСТ 1759.0.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).

1.3. На рабочих поверхностях резцов цельных и сборных головок не должно быть обезуглероженного слоя и мест с пониженной твердостью.

1.4. На поверхностях головок не должно быть забоин, трещин, заусенцев, выкрошенных мест, поджогов и следов коррозии.

1.5. Параметры шероховатости поверхностей по ГОСТ 2789 не должны быть более указанных в табл. 2—6.

Таблица 2

| Наименование поверхности цельных головок | Параметр шероховатости, мкм |
|---|-----------------------------|
| Поверхность посадочного отверстия | <i>Ra</i> 0,32 |
| Поверхность опорного и переднего торца головки или торца буртика для головок диаметрами 20—50 мм: | |
| нормальной точности | <i>Ra</i> 0,63 |
| повышенной точности | <i>Ra</i> 0,32 |
| Задние поверхности на рабочих сторонах резцов и передняя поверхность резцов: | |
| нормальной точности | <i>Rz</i> 3,2 |
| повышенной точности | <i>Rz</i> 1,6 |
| Задняя поверхность на нерабочих сторонах резцов: | |
| нормальной точности | <i>Rz</i> 6,3 |
| повышенной точности | <i>Rz</i> 3,2 |
| Поверхность шпоночного паза | <i>Rz</i> 10 |
| Остальные поверхности | <i>Rz</i> 25 |

Таблица 3

| Наименование поверхности | Параметр шероховатости поверхностей корпуса головок, мкм | | |
|--|--|---------------------|----------------|
| | чистовых | | черновых |
| | нормальной точности | повышенной точности | |
| Поверхность посадочного отверстия | <i>Ra</i> 0,32 | <i>Ra</i> 0,25 | <i>Ra</i> 0,32 |
| Поверхность опорного торца | <i>Ra</i> 0,63 | <i>Ra</i> 0,25 | <i>Ra</i> 0,63 |
| Поверхность переднего торца | <i>Ra</i> 0,63 | <i>Ra</i> 0,32 | <i>Ra</i> 0,63 |
| Поверхность контрольного пояса на переднем торце | — | <i>Ra</i> 0,25 | — |
| Боковые поверхности и поверхность основания резцового паза | <i>Rz</i> 3,2 | <i>Rz</i> 1,6 | <i>Rz</i> 3,2 |
| Опорная поверхность под шайбу | <i>Rz</i> 20 | <i>Ra</i> 1,25 | <i>Rz</i> 20 |
| Поверхность торца под опорные кольца | — | — | <i>Ra</i> 0,63 |
| Цилиндрическая поверхность под опорное кольцо | — | — | <i>Ra</i> 1,6 |

Продолжение табл. 3

| Наименование поверхности | Параметр шероховатости поверхностей корпуса головок, мкм | | |
|--------------------------------|--|---------------------|----------|
| | чистовых | | черновых |
| | нормальной точности | повышенной точности | |
| Поверхность шпоночного паза | Rz 10 | Rz 10 | Rz 10 |
| Поверхность наружного диаметра | Rz 20 | Rz 20 | Rz 20 |
| Остальные поверхности | Rz 20 | Rz 20 | Rz 20 |

Таблица 4

| Наименование поверхности | Параметр шероховатости поверхностей клиньев и подкладок, мкм | |
|--|---|--------------------------------------|
| | чистовых головок нормальной точности и подкладок черновых головок | чистовых головок повышенной точности |
| | Широкие поверхности подкладок | Ra 0,63 |
| Широкие поверхности регулировочных клиньев | Ra 0,32 | Ra 0,16 |
| Узкие поверхности подкладок и клиньев | Rz 6,3 | Rz 6,3 |
| Остальные поверхности | Rz 40 | Rz 10 |

Таблица 5

| Наименование поверхности | Параметр шероховатости планок, колец и шайб, мкм |
|---|--|
| Наружная цилиндрическая поверхность буртика, коническая поверхность под углом 120° и поверхность опорного торца шайбы | Ra 2,5 |
| Поверхность переднего торца шайб и опорного торца планок | Ra 2,50 |
| Поверхность опорного торца опорного кольца черновых головок | Ra 0,63 |
| Поверхность заднего торца, внутренняя цилиндрическая поверхность опорного кольца черновых головок | Ra 2,5 |
| Остальные поверхности, кроме резьбовых отверстий | Rz 20 |

Таблица 6

| Наименование поверхностей | Параметр шероховатости резцов, мкм | | |
|--|------------------------------------|------------|----------|
| | чистовых точности | | черновых |
| | нормальной | повышенной | |
| Задние поверхности на рабочих сторонах профиля | Rz 1,6 | Rz 0,8 | Rz 1,6 |
| Передняя поверхность | Rz 3,2 | Rz 1,6 | Rz 3,2 |
| Базовая широкая поверхность | Ra 0,32 | Ra 0,32 | Ra 0,32 |
| Поверхность опорных заплечиков | Rz 3,2 | Rz 1,6 | — |
| Задняя поверхность нерабочей стороны профиля | Rz 6,3 | Rz 3,2 | Rz 6,3 |
| Широкая небазовая поверхность | Ra 1,25 | Ra 0,63 | Ra 1,25 |
| Боковые узкие поверхности | Ra 0,63 | Ra 0,63 | Ra 0,63 |
| Поверхность опорного торца | — | — | Ra 1,25 |
| Поверхность под углом 10° | Ra 1,25 | Ra 1,25 | — |
| Остальные поверхности | Rz 40 | Rz 20 | Rz 40 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).

1.6. Предельные отклонения параметров головок должны соответствовать указанным в табл. 7, 8.

Размеры в мм

Таблица 7

| Контролируемые параметры | Номинальный диаметр головки | Сборные головки | | |
|--|-----------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | чистовые точности | | черновые |
| | | нормальной | повышенной | |
| Предельные отклонения и допуски | | | | |
| Диаметр окружности, на котором расположены оси отверстий под крепежные винты | 100; 125 | $\pm 0,10$ | $\pm 0,10$ | — |
| | 160—250 | $\pm 0,10$ | $\pm 0,10$ | $\pm 0,10$ |
| | 315—500 | $\pm 0,15$ | $\pm 0,15$ | $\pm 0,15$ |
| | 630—1000 | $\pm 0,20$ | — | — |
| Угол между линией, проходящей через ось отверстия под крепежные винты и осью шпоночного паза; угол между осями отверстий под крепежные винты | 100; 125 | $\pm 15'$ | $\pm 15'$ | — |
| | 160—250 | $\pm 10'$ | $\pm 10'$ | $\pm 10'$ |
| | 315—500 | $\pm 8'$ | $\pm 8'$ | $\pm 8'$ |
| | 630—1000 | $\pm 5'$ | — | — |
| Диаметр окружности, на котором расположены оси отверстий под крепежные винты | 100—500 | Js11 | Js11 | — |
| | 630—1000 | Js11 | — | — |
| Угол между осями регулировочных винтов | 100—125 | $\pm 10'$ | $\pm 8'$ | — |
| | 160—250 | $\pm 8'$ | $\pm 5'$ | |
| | 315—500 | $\pm 5'$ | $\pm 3'$ | |
| | 630—1000 | $\pm 3'$ | — | |
| Биение опорного и переднего торцов на наибольшем диаметре или по контрольному пояску в головках повышенной точности | 100—125 | 0,010 | 0,002 | — |
| | 160—250 | 0,010 | 0,002 | 0,010 |
| | 315; 400 | 0,015 | 0,003 | 0,015 |
| | 500 | 0,020 | 0,005 | 0,020 |
| | 630—1000 | 0,025 | — | — |
| Посадочное отверстие: 58,23 и 127 | 160—400 | +0,002 | +0,002 | +0,002 |
| | | —0,005 | —0,005 | —0,005 |
| 215,8 и 330 | 500—1000 | H5 | H5 | H5 |
| Базовое расстояние корпуса | 100—1000 | Js7 | Js6 | Js6 |
| Угол наклона основания резцовых пазов в корпусах | 100—1000 | $\pm 1'30''$ | $\pm 1'$ | — |
| Наибольшая разность окружных шагов между резцовыми пазами в корпусе в пределах одного оборота | 100—200 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| | 250; 315 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| | 400; 500 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| | 630 | 0,06 | — | — |
| | 800; 1000 | 0,08 | — | — |
| Накопленная погрешность окружного шага пазов корпуса | 100—200 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| | 250; 315 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| | 400; 500 | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
| | 630 | 0,10 | — | — |
| | 800; 1000 | 0,15 | — | — |
| Ширина вершины резца S_v | 100—1000 | js12 | js12 | js12 |
| Радиус закругления при вершине резца r | 100—1000 | 0,25r | 0,25r | 0,25r |

Размеры в мм

| Контролируемые параметры | Номинальный диаметр головки | Сборные головки | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | чистовые точности | | черновые | | |
| | | нормальной | повышенной | | | |
| | | Предельные отклонения и допуски | | | | |
| Профиль рабочей стороны резцов на длине, мм: | 9 | 100; 125 | 0,006 | 0,003 | — | |
| | 10 | 160; 200 | 0,006 | 0,003 | 0,010 | |
| | 15 | 250; 315 | 0,010 | 0,004 | 0,016 | |
| | 24 | 400; 500 | 0,016 | 0,005 | 0,020 | |
| | 35 | 630 | 0,025 | — | — | |
| | 60 | 800; 1000 | 0,040 | — | — | |
| Базовое расстояние резцов: в пределах одного комплекта между комплектами | 100—1000 | | ±0,012 | ±0,008 | ±0,012 | |
| | | | ±0,050 | ±0,050 | ±0,050 | |
| Наибольшая разность расстояний от вершины резца до заплечика или до нижней опорной поверхности в базовых осевых сечениях: в пределах одного комплекта между комплектами | 100—1000 | | ±0,012 | ±0,006 | ±0,012 | |
| | | | js14 | js14 | js14 | |
| Толщина подкладки | 100—1000 | | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | |
| Параллельность широких поверхностей подкладки | 100—1000 | | ±0,003 | ±0,002 | ±0,005 | |
| Ширина подкладки и клина | 100—1000 | | -0,06 -0,13 | -0,06 -0,13 | -0,06 -0,13 | |
| Погрешность угла наклона клина | 100—1000 | | ±1' | ±4'' | — | |
| Толщина клина | 100—1000 | | h7 | -0,01 | — | |
| Торцовое биение по вершинам резцов*: от резца к резцу | 100; 125 | | 0,010 | 0,005 | — | |
| | 160; 200 | | 0,012 | 0,007 | 0,025 | |
| | 250; 315 | | 0,015 | 0,010 | — | |
| | 400; 500 | | 0,020 | 0,010 | 0,030 | |
| | 630—1000 | | 0,025 | — | — | |
| | в пределах одного оборота | 100; 125 | | 0,030 | 0,016 | — |
| | | 160; 200 | | — | 0,020 | 0,050 |
| | | 250; 315 | | — | 0,025 | 0,055 |
| | | 400; 500 | | — | 0,030 | 0,060 |
| | | 630—1000 | | — | — | — |
| Радиальное биение резцов посередине режущих кромок* | 100—315 | | 0,0025 | 0,0016 | 0,030 | |
| | 400; 500 | | 0,0040 | 0,0025 | 0,040 | |
| | 630—1000 | | 0,0060 | — | — | |

Размеры в мм

| Контролируемые параметры | Номинальный диаметр головки | Сборные головки | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------|----------|-------|
| | | чистовые точности | | черновые | |
| | | нормальной | повышенной | | |
| | | Предельные отклонения и допуски | | | |
| Профиль рабочей стороны базового реза на длине*: | 9 | 100; 125 | 0,006 | 0,003 | — |
| | 10 | 160; 200 | | | 0,010 |
| | 15 | 250; 315 | 0,010 | 0,004 | 0,016 |
| | 24 | 400; 500 | 0,016 | 0,005 | 0,020 |
| | 35 | 630 | 0,025 | — | — |
| | 60 | 800—1000 | 0,040 | — | — |
| Профиль рабочей стороны резцов относительно базового на длине*: | 9 | 100; 125 | 0,012 | 0,0016 | — |
| | 10 | 160; 200 | | | 0,020 |
| | 15 | 250; 315 | 0,020 | — | 0,030 |
| | 24 | 400; 500 | 0,030 | 0,0025 | 0,050 |
| | 35 | 630—800 | 0,050 | — | — |
| | 60 | 1000 | 0,080 | — | — |
| Отклонение режущих кромок резцов от плоскости, проходящей через ось головки* | 100; 125 | 0,04 | 0,03 | — | |
| | 160; 200 | 0,05 | 0,04 | 0,080 | |
| | 250; 315 | 0,06 | 0,05 | 0,100 | |
| | 400; 500 | 0,08 | 0,06 | 0,120 | |
| | 630—800 | 0,10 | — | — | |
| | 1000 | 0,12 | — | — | |

* Предельные отклонения проверяются на головках в собранном виде.

Примечание. По согласованию с потребителем допускается поставка чистовых головок нормальной точности с предварительно установленными резами, с допусками радиального биения, не более, мм:

0,010 — для головок диаметром 100—315 мм
 0,016 » » » 400, 500 мм
 0,025 » » » 630—1000 мм.

При наладке головки должны обеспечивать допуск радиального биения, указанный в табл. 7.

Таблица 8

Размеры в мм

| Контролируемые параметры цельных головок | Предельные отклонения и допуски |
|---|---------------------------------|
| Диаметр окружности, на которой расположены оси отверстий под крепежные винты | $\pm 0,100$ |
| Угол между линией, проходящей через ось отверстия под крепежные винты и осью шпоночного паза и угол между осями отверстий под крепежные винты | $\pm 15'$ |
| Биение опорного торца головок и торца буртиков головок диаметрами от 20 до 50 мм | |
| нормальной точности | 0,010 |
| повышенной точности | 0,005 |
| Ширина вершины реза S_s | |
| от 0,1 до 0,3 | $\pm 0,025$ |
| св. 0,3 до 0,6 | $\pm 0,030$ |
| св. 0,6 до 1,0 | $\pm 0,035$ |
| св. 1,0 | js12 |
| Посадочное отверстие 25,4 | —0,007 |

| Контролируемые параметры цельных головок | Предельные отклонения и допуски |
|--|---------------------------------|
| Профиль рабочей стороны резцов: | |
| головок нормальной точности на длине: | |
| 5 для головок диаметром 20—32 | 0,005 |
| 6 » » » 40, 50 | 0,006 |
| 8 » » » 60, 80 | 0,008 |
| головок повышенной точности на длине: | |
| 5 для головок диаметром 20—32 | 0,003 |
| 6 » » » 40, 50 | 0,004 |
| 8 » » » 60, 80 | 0,006 |
| Радиус закругления при вершине резца r | 0,25 r |
| Образующие диаметры: | |
| головок нормальной точности | $\pm 0,020$ |
| головок повышенной точности | $\pm 0,015$ |
| Торцовое биение по вершинам резцов: | |
| от резца к резцу: | |
| головок нормальной точности | 0,015 |
| головок повышенной точности | 0,010 |
| в пределах одного оборота: | |
| головок нормальной точности | 0,025 |
| головок повышенной точности | 0,020 |
| Радиальное биение резцов посередине режущих кромок: | |
| головок нормальной точности | 0,010 |
| головок повышенной точности | 0,005 |
| Отклонение режущих кромок резцов от плоскости, проходящей через ось головки: | |
| нормальной точности | 0,030 |
| повышенной точности | 0,020 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

1.7. Коническое посадочное отверстие контролируется по калибру на прилегание (краску).
Прилегание должно быть не менее 80 %.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.8. Поле допуска размеров корпусов головок:

наружный диаметр — $h12$;

наружный диаметр под опорное кольцо — $c11$;

ширина шпоночного паза — $H11$.

Смещение шпоночного паза относительно оси — не более 0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.9. Поле допуска ширины резцового паза корпуса — 0,8H6. При этом смещение резцового паза относительно оси головки не должно быть более 0,1 мм.

1.10. Биение торца корпуса под опорное кольцо черновых головок не должно быть более, мм:

0,012 — для номинальных диаметров 160 и 250 мм;

0,016 » » » 315 и 400 мм;

0,020 » » » св. 500 мм.

1.11. Поле допуска размеров резцов сборных головок:

высоты — $js16$;

толщины — $h12$;

ширины державки чистовых резцов — $\begin{matrix} -0,002 \\ -0,011 \end{matrix}$; черновых резцов — $\begin{matrix} -0,002 \\ -0,015 \end{matrix}$;

диаметр отверстия — $H14$.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.12. Предельные отклонения угла профиля нерабочей стороны резцов и угла профиля средних резцов не должно быть более $-40'$.

1.13. Предельные отклонения переднего угла резцов не должно быть более $\pm 30'$.

1.14. Отклонение от плоскостности опорных поверхностей заплечиков не должно быть более, мм:

0,005 — для головок нормальной точности;

0,003 » » повышенной точности.

1.15. Упорная резьба крепежных винтов и в отверстиях корпуса под крепежные винты — по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Метрическая резьба — по ГОСТ 24705 с полем допуска в отверстиях — 7H, на крепежных и регулировочных винтах головок повышенной точности — 6g, на остальных винтах — 8g по ГОСТ 16093.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.16. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками не должны превышать: охватывающих H16, охватываемых h16, остальных $\frac{t_3}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.17. Предельные отклонения на неуказанные угловые размеры по $\pm \frac{AT14}{2}$.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.18. Средний и установленный периоды стойкости зуборезных головок должны быть не менее указанных в табл. 8а при режимах резания и условиях испытаний, приведенных в разд. 3.

Таблица 8а

| Вид головки | Периоды стойкости, мин | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| | средний | установленный |
| Цельные | 400 | 200 |
| Чистовые двусторонние | 500 | 250 |
| Чистовые односторонние и черновые | 600 | 300 |

Критерием затупления считается износ хотя бы одного из резцов зуборезных головок по задней поверхности, значения которого не должны превышать, мм:

0,5 — для цельных зуборезных головок;

1,0 — для резцов черновых зуборезных головок;

0,6 — для резцов чистовых зуборезных головок.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.19. На каждой цельной зуборезной головке должны быть четко нанесены:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) обозначение головки (последние четыре цифры);

в) номинальный диаметр;

г) номер резца;

д) развод резцов;

е) марка стали;

ж) изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

1.20. На передней поверхности корпуса сборной головки должны быть нанесены:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) **(Исключен).**

в) номинальный диаметр;

г) базовое расстояние корпуса;

д) номера резцовых пазов;

е) изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.21. На каждом резце должны быть нанесены:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) обозначение (последние четыре цифры);
- в) тип резца;
- г) номинальный диаметр;
- д) номер резца;
- е) обозначение ширины вершины резца;
- ж) марка стали;
- з) изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР.

Допускается изображение государственного Знака качества наносить на этикетке.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

1.22. На передней поверхности указательного винта или планки должен быть нанесен развод резцов или образующий диаметр (для односторонних головок) и обозначение головки (последние четыре цифры).

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.23. На каждой прокладке должна быть нанесена ее толщина.

1.24. На каждом регулировочном клине чистовых головок повышенной точности должен быть нанесен номер клина.

1.25. **(Исключен, Изм. № 5).**

1.26. Остальные требования к маркировке и упаковке — по ГОСТ 18088.

1.23—1.26. **(Введены дополнительно, Изм. № 4).**

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка — по ГОСТ 23726.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.2. Периодические испытания, в том числе испытания на средний период стойкости, должны проводиться 1 раз в 3 года не менее чем на 3 цельных головках или одной сборной с 2 запасными комплектами резцов.

Испытания на установленный период стойкости должны проводиться 1 раз в год не менее чем на 3 цельных головках или одной сборной с 2 запасными комплектами резцов.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. **(Исключен, Изм. № 3).**

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания головок и комплектов резцов должны проводиться на зуборезных станках, которые должны соответствовать установленным для них нормам точности и жесткости.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.2. Испытания головок и комплектов резцов должны проводиться на заготовках конических колес из стали марки 45 по ГОСТ 1050 или стали марки 40Х по ГОСТ 4543 твердостью НВ 200 ... 220.

Диаметр заготовки должен быть рассчитан на 20—30 зубьев при ширине зубчатого венца, равной 6 модулям; угол начального конуса 45°.

3.3. Режимы резания при испытании должны соответствовать указанным в табл. 9.

Таблица 9

| Вид головки | Скорость резания, м/мин | Модули, мм | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|--------|
| | | до 2,5 | св. 2,5 до 6 | св. 6 до 10 | св. 10 |
| Время обработки одного зуба, с | | | | | |
| Цельные | 40—50 | 16—24 | — | — | — |
| Чистовые | 45—55 | — | 20—38 | 24—38 | 38—50 |
| Черновые | 35—45 | — | 20—32 | 40—50 | 50—60 |

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3а. Приемочные значения среднего и установленного периодов стойкости должны быть не менее указанных в табл. 10.

Таблица 10

| Вид головки | Приемочное значение периода стойкости, мин | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| | среднего | установленного |
| Цельные | 440 | 220 |
| Чистовые двусторонние | 550 | 275 |
| Чистовые односторонние и черновые | 650 | 325 |

Испытания на средний и установленный периоды стойкости проводят на цельных головках диаметрами 32 или 40 мм, на чистовых головках диаметрами 160 или 220 мм и на черновых головках диаметрами 315 или 400 мм.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3.4. В качестве смазывающе-охлаждающей жидкости должно применяться масло турбинное марки Л по ГОСТ 32 или масло индустриальное — 20А по ГОСТ 20799.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.5. При испытаниях работоспособности головки должно быть нарезано:

не менее двух заготовок модулем до 2,5 мм;

не менее одной заготовки модулем от 3 до 6 мм и не менее 10 зубьев модулем св. 6 мм.

3.6. После испытаний работоспособности на режущих кромках резцов не должно быть выкрашиваний и сколов, а на деталях головок — следов деформации (смятия).

После испытаний головки должны сохранять свои режущие свойства и быть пригодными к дальнейшей работе.

3.7. Контроль твердости цельных головок, резцов и деталей сборных головок проводится по ГОСТ 9013 не менее чем в трех точках на приборах типа ТР по ГОСТ 23677.

3.8. Погрешность измерения геометрических параметров головок должна быть не более:

при измерении линейных размеров — значений, указанных в ГОСТ 8.051;

при измерении углов — 35 % значения допуска на проверяемый угол;

при контроле формы и расположения поверхностей — 20 % значения допуска на проверяемый параметр.

3.9. Шероховатость проверяют сравнением при помощи лупы ЛП-1—4^х по ГОСТ 25706 с образцовыми инструментами, поверхности которых имеют предельные значения параметров шероховатости.

3.10. Внешний вид контролируют визуально.

3.8—3.10 **(Введены дополнительно, Изм. № 3).**

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

Разд. 4. **(Измененная редакция, Изм. № 4).**

Разд. 5. **(Исключен, Изм. № 2).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.Н. Шевченко, Б.Н. Балашов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.77 № 1849

3. ВЗАМЕН ГОСТ 11906—66

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 8.051—81 | 3.8 |
| ГОСТ 32—74 | 3.4 |
| ГОСТ 1050—88 | 1.2, 3.2 |
| ГОСТ 1435—90 | 1.2 |
| ГОСТ 1759.0—87 | 1.2 |
| ГОСТ 2789—73 | 1.5 |
| ГОСТ 4543—71 | 1.2, 3.2 |
| ГОСТ 5950—73 | 1.2 |
| ГОСТ 9013—59 | 3.7 |
| ГОСТ 16093—81 | 1.15 |
| ГОСТ 18088—83 | 1.26, 4.1 |
| ГОСТ 19265—73 | 1.2 |
| ГОСТ 20799—88 | 3.4 |
| ГОСТ 23726—79 | 2.1 |
| ГОСТ 24705—81 | 1.15 |
| ГОСТ 25706—83 | 3.9 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1981 г., марте 1984 г., марте 1987 г., ноябре 1988 г., июле 1989 г. (ИУС 5—81, 6—84, 6—87, 2—89, 11—89)

Редактор *Р.Г. Говердовская*
 Технический редактор *Н.С. Гришанова*
 Корректор *О.В. Ковш*
 Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 02.02.99. Подписано в печать 02.03.99. Усл.печл. 1,40. Уч.-издл. 1,35.
 Тираж 138 экз. С 2116. Зак. 174.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
 Плр № 080102